

COPPER ELECTROLYTE CONTAINING AMINE COMPOUND HAVING SPECIFIC SKELETON AND ORGANIC SULFUR COMPOUND AS ADDITIVES AND ELECTROLYTIC COPPER FOIL MANUFACTURED USING THE SAME

Patent number: JP2004107786
Publication date: 2004-04-08
Inventor: KUMAGAI MASASHI; HANABUSA MIKIO
Applicant: NIKKO MATERIALS CO LTD
Classification:
- international: C25D1/04; C25D3/38; H05K1/09; C25D1/04; C25D3/38; H05K1/09; (IPC1-7): C25D1/04
- european: C25D1/04; C25D3/38
Application number: JP20020291403 20021003
Priority number(s): JP20020291403 20021003; JP20020213889 20020723

Also published as:

EP1524335 (A1)
 WO2004009876 (A1)
 US7005055 (B2)
 US2005252778 (A1)
 US2004149583 (A1)
 CN1522316 (A)

less <<


[Report a data error here](#)

Abstract of JP2004107786

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a low-profile electrolytic copper foil having a small surface roughness on the side corresponding to a rough surface side (opposite to a glossy surface) in electrolytic copper foil manufacturing using a cathode drum, especially an electrolytic copper foil which enables formation of a fine pattern and is excellent in elongation and tensile strength at ordinary and elevated temperatures.

SOLUTION: A copper electrolyte contains an amine compound having a specific skeleton represented by formula (1) (wherein R<SB>1</SB> and R<SB>2</SB> are each chosen from the group consisting of a hydroxyalkyl group, an ether group, an aromatic group, an aromatic-substituted alkyl group, an unsaturated hydrocarbon group and an alkyl group; A is an epoxy compound residue; and n is an integer of >=1) and an organic sulfur compound as additives. Here, the amine compound is obtained through addition reaction of an amine compound and a compound having at least one epoxy group within a molecule.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-107786

(P2004-107786A)

(43) 公開日 平成16年4月8日 (2004.4.8)

(51) Int. Cl.⁷

C25D 1/04

F I

C25D 1/04 311

テーマコード (参考)

審査請求 有 請求項の数 6 O L (全 17 頁)

(21) 出願番号	特願2002-291403 (P2002-291403)	(71) 出願人	591007860
(22) 出願日	平成14年10月3日 (2002. 10. 3)		株式会社日鉱マテリアルズ
(31) 優先権主張番号	特願2002-213889 (P2002-213889)		東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
(32) 優先日	平成14年7月23日 (2002. 7. 23)	(74) 代理人	100094709
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 加々美 紀雄
		(74) 代理人	100116713
			弁理士 酒井 正己
		(74) 代理人	100117145
			弁理士 小松 純
		(72) 発明者	熊谷 正志
			茨城県北茨城市華川町白場187番地4
			株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場内
		(72) 発明者	花房 幹夫
			茨城県日立市白金町3丁目3番地1号 株
			式会社日鉱マテリアルズGNF工場内


(54) 【発明の名称】 特定骨格を有するアミン化合物及び有機硫黄化合物を添加剤として含む銅電解液並びにそれにより製造される電解銅箔

(57) 【要約】

【課題】 陰極ドラムを用いた電解銅箔製造における粗面側（光沢面の反対側）の表面粗さの小さいロープロファイル電解銅箔を得ること、特にファインパターン化が可能であり、さらに常温及び高温における伸びと抗張力に優れた電解銅箔を得ることを課題とする。

【解決手段】 1分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物とアミン化合物とを付加反応させることにより得られる下記一般式（1）に記載される特定骨格を有するアミン化合物と有機硫黄化合物を添加剤として含む銅電解液。

【化1】



（一般式（1）中、R₁ 及び R₂ はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものであり、A はエポキシ化合物残基を、n は1以上の整数を表す。）


【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

1 分子中に 1 個以上のエポキシ基を有する化合物とアミン化合物とを付加反応させることにより得られる下記一般式 (1) で記載される特定骨格を有するアミン化合物と有機硫黄化合物を添加剤として含む銅電解液。

【化 1】



10

(一般式 (1) 中、 R_1 及び R_2 はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものであり、 A はエポキシ化合物残基を、 n は 1 以上の整数を表す。)

【請求項 2】


前記特定骨格を有するアミン化合物のエポキシ化合物残基 A が、線状エーテル結合を有することを特徴とする請求項 1 記載の銅電解液。

【請求項 3】

前記特定骨格を有するアミン化合物が下記一般式 (2) ~ (9) のいずれかを含有することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の銅電解液。


20

【化 2】




30

【化 3】




40

【化4】




10

【化5】




20

【化6】




30

【化7】




40

【化8】



50

【化9】




(一般式(2)~(9)中、 R_1 及び R_2 はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。)

10


【請求項4】

前記有機硫黄化合物が下記一般式(10)又は(11)で表される化合物であることを特徴とする請求項1記載の銅電解液。



(一般式(10)及び(11)中、 R^1 、 R^2 、及び R^3 は炭素数1~8のアルキレン基であり、 R^4 は、水素、

【化10】



20

からなる一群から選ばれるものであり、Xは水素、スルホン酸基、ホスホン酸基、スルホン酸又はホスホン酸のアルカリ金属塩基又はアンモニウム塩基からなる一群から選ばれるものであり、Yは硫黄又はリンのいずれかであり、 Z^1 及び Z^2 は水素、ナトリウム、カリウムのいずれかであり、nは2又は3である。)

30

【請求項5】

請求項1~4のいずれかに記載の銅電解液を用いて製造される電解銅箔。

【請求項6】

請求項5記載の電解銅箔を用いてなる銅張積層板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

40

【発明の属する技術分野】

本発明は、電解銅箔の製造に用いる銅電解液、特にファインパターン化が可能であり、常温及び高温における伸びと抗張力に優れた電解銅箔の製造に用いる銅電解液に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に、電解銅箔を製造するには、表面を研磨した回転する金属製陰極ドラムと、該陰極ドラムのほぼ下半分の位置に配置した該陰極ドラムの周囲を囲む不溶性金属アノード(陽極)を使用し、前記陰極ドラムとアノードとの間に銅電解液を流動させるとともに、これらの間に電位を与えて陰極ドラム上に銅を電着させ、所定厚みになったところで該陰極ドラムから電着した銅を引き剥がして連続的に銅箔を製造する。

50

このようにして得た銅箔は一般的に生箔と言われているが、その後いくつかの表面処理を施してプリント配線板等に使用されている。

【0003】

従来の銅箔製造装置の概要を図1に示す。この電解銅箔装置は、電解液を収容する電解槽の中に、陰極ドラムが設置されている。この陰極ドラム1は電解液中に部分的（ほぼ下半分）に浸漬された状態で回転するようになっている。

この陰極ドラム1の外周下半分を取り囲むように、不溶性アノード（陽極）2が設けられている。この陰極ドラム1とアノード2の間は一定の間隙3があり、この間を電解液が流動するようになっている。図1の装置には2枚のアノード板が配置されている。

【0004】

この図1では、下方から電解液が供給され、この電解液は陰極ドラム1とアノード2の間隙3を通り、アノード2の上縁から溢流し、さらにこの電解液は循環するように構成されている。陰極ドラム1とアノード2の間には整流器を介して、両者の間に所定の電圧が維持できるようになっている。

陰極ドラム1が回転するにつれ、電解液から電着した銅は厚みを増大し、ある厚み以上になったところで、この生箔4を剥離し、連続的に巻き取っていく。このようにして製造された生箔は、陰極ドラム1とアノード2の間の距離、供給される電解液の流速あるいは供給する電気量により厚みを調整する。

【0005】

このような電解銅箔製造装置によって製造される銅箔は、陰極ドラムと接触する面は鏡面となるが、反対側の面は凸凹のある粗面となる。通常の電解では、この粗面の凸凹が激しく、エッチング時にアンダーカットが発生し易く、ファインパターン化が困難であるという問題を有している。

【0006】

一方、最近ではプリント配線板の高密度化に伴い、回路幅の狭小化、多層化に伴いファインパターン化が可能である銅箔が要求されるようになってきた。このファインパターン化のためには、エッチング速度と均一溶解性を持つ銅箔、すなわちエッチング特性に優れた銅箔が必要である。

【0007】

他方、プリント配線板用銅箔に求められる性能は、常温における伸びだけでなく、熱応力によるクラック防止のための高温伸び特性、さらにはプリント配線板の寸法安定性のために高い引張り強さが求められている。ところが、上記のような粗面の凸凹が激しい銅箔は、上記のようにファインパターン化には全く適合しないという問題を有している。このようなことから粗面のロープロファイル化が検討されている。

【0008】

一般に、このロープロファイル化のためには、膠やチオ尿素を電解液に多量添加することによって達成できることが知られている。

しかし、このような添加剤は、常温及び高温における伸び率が急激に低下し、プリント配線板用銅箔としての性能を大きく低下させてしまうという問題を有している。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、陰極ドラムを用いた電解銅箔製造における粗面側（光沢面の反対側）の表面粗さの小さいロープロファイル電解銅箔を得ること、特にファインパターン化が可能であり、さらに常温及び高温における伸びと抗張力に優れた電解銅箔を得ることを課題とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、ロープロファイル化が可能である最適な添加剤を電解液に添加することにより、ファインパターン化が可能であり、常温及び高温における伸びと抗張力に優れた電解銅箔を得ることができるとの知見を得た。

【0011】

本発明者らはこの知見に基づいて、陰極ドラムとアノードとの間に銅電解液を流して陰極ドラム上に銅を電着させ、電着した銅箔を該陰極ドラムから剥離して連続的に銅箔を製造する電解銅箔製造方法において、特定骨格を有するアミン化合物と有機硫黄化合物を含有する銅電解液を用いて電解することにより、ファインパターン化が可能であり、常温及び高温における伸びと抗張力に優れた電解銅箔を得ることができることを見だし本発明に至った。


【0012】

すなわち、本発明は以下の構成よりなる。

(1) 1分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物とアミン化合物とを付加反応させることにより得られる、下記一般式(1)で記載される特定骨格を有するアミン化合物と 10 有機硫黄化合物を添加剤として含む銅電解液。

【0013】

【化11】



(一般式(1)中、 R_1 及び R_2 はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものであり 20、A はエポキシ化合物残基を、n は1以上の整数を表す。)

【0014】


(2) 前記特定骨格を有するアミン化合物のエポキシ化合物残基Aが、線状エーテル結合を有することを特徴とする(1)記載の銅電解液。

【0015】

(3) 前記特定骨格を有するアミン化合物が下記一般式(2)～(9)いずれかを含有することを特徴とする前記(1)又は(2)記載の銅電解液。

【0016】

【化12】




30

40

【0017】


【化13】



10

【0022】


【化18】



【0023】

【化19】

20




(一般式(2)～(9)中、 R_1 及び R_2 はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。)

【0024】


30

(4) 前記有機硫黄化合物が下記一般式(10)又は(11)で表される化合物であることを特徴とする前記(1)記載の銅電解液。



(一般式(10)及び(11)中、 R^1 、 R^2 、及び R^3 は炭素数1～8のアルキレン基であり、 R^4 は、水素、

【化20】



40

からなる一群から選ばれるものであり、Xは水素、スルホン酸基、ホスホン酸基、スルホ 50

ン酸又はホスホン酸のアルカリ金属塩基又はアンモニウム塩基からなる一群から選ばれるものであり、Yは硫黄又は燐のいずれかであり、Z¹及びZ²は水素、ナトリウム、カリウムのいずれかであり、nは2又は3である。)

【0025】

(5) 前記(1)～(4)のいずれかに記載の銅電解液を用いて製造される電解銅箔。

(6) 前記(5)記載の電解銅箔を用いてなる銅張積層板。

【0026】


本発明においては、電解液中に、1分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物とアミン化合物とを付加反応させることにより得られる上記一般式(1)で表される特定骨格を有するアミン化合物と、有機硫黄化合物を含むことが重要である。どちらか一方のみの添加では、本発明の目的は達成できない。 10

【0027】

特定骨格を有するアミン化合物(1)は、下記反応式で表される付加反応により合成される。すなわち、1分子中に1個以上のエポキシ基を有する化合物とアミン化合物を混合し、50～150℃で30分～6時間程度反応させることにより製造することができる。

【0028】

【化21】



20

(上記式中、R₁及びR₂はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものであり、Aはエポキシ残基を、nは1以上の整数を表す。)

30

【0029】



特定骨格を有するアミン化合物構造中のR₁及びR₂の具体的な例としては、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシイソプロピル基(以上ヒドロキシアルキル基)、2-エトキシエチル基、2-プロポキシエチル基(以上エーテル基)、フェニル基、ナフチル基(以上芳香族基)、トリル基、キシリル基、クメニル基、1-フェニルエチル基(以上芳香族置換アルキル基)、アリル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、2-メチルアリル基(以上不飽和炭化水素基)、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基(以上アルキル基)を挙げることができるが、水溶性の観点からは炭素数のあまり大きい置換基は好ましくなく、置換基1つあたりの炭素数としては8以下が好ましい。 40

【0030】

特定骨格を有するアミン化合物としては、エポキシ化合物残基Aに線状エーテル結合を有する化合物が好ましい。エポキシ化合物残基Aが線状エーテル結合を有する化合物としては、下記一般式(2)～(9)の構造式を持つ化合物が好ましく、一般式(2)～(9)におけるエポキシ化合物残基Aは以下のとおりである。



【0031】

【化22】




【 0 0 3 2 】

【化 2 3】




【 0 0 3 3 】

【化 2 4】





10



【0034】

【化25】

20





30

(n : 1 ~ 5の整数)


【0035】

【化26】




10

【0036】
【化27】




20




30

【0037】
【化28】





40



(n : 1~22の整数)

【0038】
【化29】



(n : 1~3の整数)


10

(一般式(2)~(9)中、 R_1 及び R_2 はヒドロキシアルキル基、エーテル基、芳香族基、芳香族置換アルキル基、不飽和炭化水素基、アルキル基からなる一群から選ばれるものである。)

【0039】

また、有機硫黄化合物は上記一般式(10)又は(11)の構造式を持つ化合物であることが好ましい。

上記一般式(10)で表される有機硫黄化合物としては、例えば以下のものが挙げられ、好ましく用いられる。






20

【0040】



また、上記一般式(11)で表される有機硫黄化合物としては、例えば以下のものが挙げられ、好ましく用いられる。

【化30】

30



40



【0041】

銅電解液中のアミン化合物と有機硫黄化合物の比は重量比で1:5~5:1が好ましく、さらに好ましくは1:2~2:1である。アミン化合物の銅電解液中の濃度は1~50p 50

C1: 60 ppm

液温: 55~57℃

添加剤A: ビス(3-スルホプロピル)ジスルファイド2ナトリウム(RASCHIG社製 CPS)

添加剤B: 3-メルカプト-1-プロパンスルホン酸ナトリウム塩(RASCHIG社製 MPS)

添加剤C: 上記合成例で得られた特定骨格を有するアミン化合物

C1: ジベンジルアミン変性物

C2: ビス(2-エトキシエチル)アミン変性物

C3: ジエタノールアミン変性物

C4: ジフェニルアミン変性物

C5: ジアリルアミン変性物

C6: ジメチルアミン変性物

得られた電解銅箔の表面粗さRz(μm)をJIS B 0601に準じて、常温伸び(%)、常温抗張力(kgf/mm²)、高温伸び(%)、高温抗張力(kgf/mm²)をIPC-TM650に準じて測定した。結果を表1に示す。

【0048】

【表1】

表1

	添加剤 A (ppm)	添加剤 B (ppm)	添加剤C (ppm)						Rz (μm)	常温 伸び (%)	常温 抗張力 (kgf/mm ²)	高温 伸び (%)	高温 抗張力 (kgf/mm ²)
			C1	C2	C3	C4	C5	C6					
実施例1	50	0	50	0	0	0	0	0	1.02	8.10	32.2	13.9	21.7
実施例2	50	0	0	50	0	0	0	0	1.00	6.62	30.5	16.2	21.0
実施例3	50	0	0	0	50	0	0	0	0.90	8.71	31.0	18.2	20.6
実施例4	50	0	0	0	0	50	0	0	1.13	8.90	37.9	12.6	20.7
実施例5	50	0	0	0	0	0	50	0	1.15	7.12	34.2	12.1	20.1
実施例6	50	0	0	0	0	0	0	50	0.97	6.75	31.5	16.9	21.1
実施例7	0	50	50	0	0	0	0	0	1.10	8.23	32.9	14.2	20.8
実施例8	0	50	0	50	0	0	0	0	1.02	6.69	31.2	17.0	22.3
実施例9	0	50	0	0	50	0	0	0	0.92	8.90	33.0	17.3	22.2
実施例10	0	50	0	0	0	50	0	0	1.16	8.70	36.6	12.3	21.0
実施例11	0	50	0	0	0	0	50	0	1.20	7.23	34.9	12.4	20.3
実施例12	0	50	0	0	0	0	0	50	0.98	6.83	31.9	16.5	21.4
比較例1	0	0	0	0	0	0	0	0	5.8	8.90	37.9	12.6	20.7
比較例2	100	0	0	0	0	0	0	0	5.3	0.2	10.3	1.0	15.3
比較例3	0	100	0	0	0	0	0	0	6.1	0.2	11.2	1.2	14.9
比較例4	0	0	100	0	0	0	0	0	5.3	0.3	10.9	1.1	16.0
比較例5	0	0	0	100	0	0	0	0	5.8	0.1	11.1	1.0	15.8
比較例6	0	0	0	0	100	0	0	0	5.3	0.2	12.3	1.3	15.3
比較例7	0	0	0	0	0	100	0	0	5.8	0.2	13.0	1.2	14.9
比較例8	0	0	0	0	0	0	100	0	5.2	0.2	12.2	1.1	15.9
比較例9	0	0	0	0	0	0	0	100	4.9	0.2	10.3	2.7	12.8

【0049】

上記表1に示す通り、本発明の添加剤(特定骨格を有するアミン化合物および有機硫黄化

10

20

30

40

50

合物)を添加した実施例1~12については表面粗さ R_z が $0.90 \sim 1.20 \mu\text{m}$ の範囲にあり、常温伸び $6.62 \sim 8.90\%$ 、常温抗張力 $30.5 \sim 37.9 \text{ kgf/mm}^2$ 、高温伸び $12.1 \sim 18.2\%$ 、高温抗張力 $20.1 \sim 22.3 \text{ kgf/mm}^2$ となった。このように著しいロープロファイル化が達成できているにも関わらず、常温伸び、常温抗張力、高温伸び、高温抗張力がいずれも添加剤を添加しない比較例1と同様又はそれ以上の優れた特性を示している。これらに対し、無添加の比較例1及び一方のみを添加した比較例2~9ではロープロファイル化は達成できていない。また、一方のみを添加した場合には、常温伸び、常温抗張力、高温伸び、高温抗張力がかえって悪い結果となった。

【0050】

10

【発明の効果】

以上から、本発明の特定骨格を有するアミン化合物及び有機硫黄化合物を添加した銅電解液は、得られる電解銅箔の粗面のロープロファイル化に極めて有効であり、また常温における伸びだけでなく高温伸び特性を有効に維持でき、さらには高い引張り強さも同様に得られるという優れた特性が確認できる。また、上記共添加は重要であり、これによって初めて、上記の特性を得ることができることがわかる。

【図面の簡単な説明】

【図1】電解銅箔製造装置の一例を示す図である。

【図2】特定骨格を有するアミン化合物の合成例で得られたジメチルアミン化合物のFT-IRスペクトルである。

20


【図3】特定骨格を有するアミン化合物の合成例で得られたジメチルアミン化合物の ^1H -NMRスペクトルである。

【図4】特定骨格を有するアミン化合物の合成例で得られたジメチルアミン化合物の ^{13}C -NMRスペクトルである。


【符号の説明】

- 1 陰極ドラム
- 2 アノード
- 3 間隙
- 4 生箔


【图 1】



【図 2】



【图 3】



【図 4】

